



172300050572

检测报告



报告编号 A2210442767103C

第1页 共5页

项目名称 固化飞灰

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组（综合楼）

检测类别 委托检测

报告日期 2021年11月29日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909E4EC0

报 告 说 明

报告编号: A2210442767103C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

陈 吕

签

发:

王勇

审 核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

样 品 来 源:

送样

签 发 日 期:

2021/11/29

检 测 结 果

报告编号: A2210442767103C

第 3 页 共 5 页

表 1 固化飞灰

样品信息			
接样日期	2021.11.17	检测日期	2021.11.17~18
检测结果			单位: %
检测项目	结果		生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008
	自贡川能环保发电有限公司(10月12)	自贡川能环保发电有限公司(10月13)	
	棕色、干、有异味	棕色、干、有异味	
含水率	16.7	17.9	<30

注: 送检样品来源和样品信息由客户提供, 实验室仅对本次样品检测数据负责。

表 2 固化飞灰(浸出)

样品信息			
接样日期	2021.11.17	检测日期	2021.11.17~19
检测结果			单位: mg/L
检测项目	结果		生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008 表 1
	自贡川能环保发电有限公司(10月12)	自贡川能环保发电有限公司(10月13)	
	棕色、干、有异味	棕色、干、有异味	
汞	0.00008	0.00009	0.05
砷	0.0918	0.0920	0.3
钡	1.80	1.83	25
铍	ND	ND	0.02
镉	ND	ND	0.15
总铬	ND	ND	4.5
铜	ND	ND	40
镍	ND	ND	0.5
铅	ND	ND	0.25
硒	0.0650	0.0545	0.1
锌	0.13	0.10	100
六价铬	ND	ND	1.5

注: 1. “ND”表示检测结果小于检出限。
2. 六价铬浸出固液比为(1:10), 其余项目浸出固液比为(1:20)。
3. 送检样品来源和样品信息由客户提供, 实验室仅对本次样品检测数据负责。

检测结果

报告编号: A2210442767103C

第 4 页 共 5 页

接上表:




表 3 检测方法的主要仪器信息

固化飞灰			单位: %
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010	/	电子天平 CP413 (TTE20151378)
固化飞灰(浸出)			单位: mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
汞	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	浸出: TCLP-B (TTF20200008) 分析: 原子荧光分光光度计 AFS-930 (TTE20130888)
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	浸出: DYC-2000 (TTF20191292) 分析: 紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)

检 测 结 果

报告编号: A2210442767103C

第 5 页 共 5 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
钡	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.06	浸出: TCLP-B (TTF20200008) 分析: 电感耦合等离子体 发射光谱仪 Optima 8300 (TTE20180096)
总铬		0.02	
镍		0.02	
铍		0.004	
铅		0.03	
镉		0.01	
铜		0.01	
锌		0.01	
砷	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007	0.0008	浸出: TCLP-B (TTF20200008) 分析: 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
硒	分析: 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0008	

报告结束