



检测报告



报告编号 A2210054131132C

第 1 页 共 5 页

项目名称 固化飞灰

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 03 月 02 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 3004077473

报 告 说 明

报告编号: A2210054131132C

第 2 页 共 5 页

- 1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
- 2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
- 4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
- 6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

喻诗琪

签 发:

王勇

审 核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

样 品 来 源:

送样

签 发 日 期:

2022/03/02

检 测 结 果

报告编号: A2210054131132C 第 3 页 共 5 页

表 1 固化飞灰

样品信息			
接样日期	2022.02.24	检测日期	2022.02.24~25
检测结果			单位：%
检测项目	结果		生活垃圾填埋场 污染控制标准 GB 16889-2008
	飞灰（2022.02.09）		
	灰色、干、有异味		
含水率	22.3		<30
注：送检样品来源和样品信息由客户提供，实验室仅对本次样品检测数据负责。			

表 2 固化飞灰 (浸出)

样品信息				
接样日期		2022.02.24	检测日期	2022.02.24~27
检测结果			单位：mg/L	
检测项目	结果		生活垃圾填埋场污染 控制标准 GB 16889-2008 表 1	
	飞灰（2022.02.09）			
	灰色、干、有异味			
汞	0.00031		0.05	
铜	0.03		40	
锌	0.14		100	
铅	ND		0.25	
镉	ND		0.15	
铍	ND		0.02	
钡	1.57		25	
镍	ND		0.5	
砷	0.0297		0.3	
总铬	0.06		4.5	
硒	0.0817		0.1	
六价铬	ND		1.5	
注：1. “ND” 表示检测结果小于检出限。				
2. 六价铬浸出固液比为（1:10），其余项目浸出固液比为（1:20）。				
3. 送检样品来源和样品信息由客户提供，实验室仅对本次样品检测数据负责。				

检测结果

报告编号: A2210054131132C

第 4 页 共 5 页

接上表:

附： 送检样品照片

飞灰（2022.02.09）



表 3 检测方法及主要仪器信息

固化飞灰			单位：%
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010	/	电子天平 CP413 (TTE20180917)
固化飞灰（浸出）			单位：mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
汞	浸出：固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析：固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	浸出： TCLP-B (TTF20200002) 分析： 原子荧光分光光度计 AFS-930 (TTE20130888)
砷	浸出：固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析：固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0008	浸出： TCLP-B (TTF20200002) 分析： 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
硒		0.0008	

检 测 结 果

报告编号: A2210054131132C

第 5 页 共 5 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
铜	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 电感耦合等离子体 发射光谱仪 Optima 8300 (TTE20180096)
锌		0.01	
铅		0.03	
镉		0.01	
铍		0.004	
镍		0.02	
总铬		0.02	
钡		0.06	
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	浸出: DYC-2000 (TTF20191292) 分析: 紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)

报告结束