



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS786 8-0002

检测报告



报告编号 A2210483274109002C

第 1 页 共 5 页

项目名称 四川能投邻水环保发电有限公司年度环境检测
(3 月)

委托单位 四川能投邻水环保发电有限公司

委托单位地址 邻水县袁市镇关路村一组 26 号

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 04 月 01 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 479094A710

报 告 说 明

报告编号: A2210483274109002C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

江渝馨

签 发:

王勇

审 核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

邻水县袁市镇关路村

一组 26 号

签 发 日 期:

2022/04/01

检 测 结 果

报告编号: A2210483274109002C

第 3 页 共 5 页

表 1 炉渣

样品信息			
采样日期	2022.03.17	检测日期	2022.03.21~22
检测结果			单位: %
检测项目	结果		
	1#焚烧炉渣坑	2#焚烧炉渣坑	
	灰黑色、固态、臭	灰黑色、固态、臭	
含水率	13.2	13.1	

表 2 炉渣 (浸出)

样品信息			
采样日期	2022.03.17	检测日期	2022.03.21~23
检测结果			单位: mg/L
检测项目	结果		
	1#焚烧炉渣坑	2#焚烧炉渣坑	
	灰黑色、固态、臭	灰黑色、固态、臭	
汞	0.00070	0.00076	
铜	6.41	3.78	
锌	54.6	51.8	
铅	2.92	1.42	
镉	0.98	0.91	
铍	ND	ND	
钡	4.20	4.65	
镍	0.51	0.24	
砷	0.142	0.123	
总铬	1.12	0.99	
硒	0.0237	0.0246	
六价铬	0.061	0.022	
注: 1. “ND” 表示检测结果小于检出限。			
2. 六价铬浸出固液比为（1:10），其余项目浸出固液比为（1:20）。			

检测结果

报告编号: A2210483274109002C

第 4 页 共 5 页

表 3 炉渣

样品信息			
采样日期	2022.03.17	检测日期	2022.03.21
检测结果			单位: %
检测项目	结果		生活垃圾焚烧污染控制标准 (含修改单) GB 18485-2014 表 1
	1#焚烧炉渣坑	2#焚烧炉渣坑	
	灰黑色、固态、臭	灰黑色、固态、臭	
热灼减率	1.4	1.3	≤5
结论: 参照《生活垃圾焚烧污染控制标准 (含修改单)》(GB 18485-2014) 表 1 标准, 本次检测时段内热灼减率检测项目符合该参照标准限值要求。			

表 4 检测方法及主要仪器信息

炉渣				单位: %
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
含水率	固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010	/	电子天平 CP413 (TTE20151378)	
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	0.2	天平 CP413 (TTE20173539)	
炉渣 (浸出)				单位: mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
汞	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 原子荧光分光光度计 AFS-930 (TTE20130888)	
砷	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0008	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)	
硒		0.0008		

检 测 结 果

报告编号: A2210483274109002C

第 5 页 共 5 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
铜	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 电感耦合等离子体 发射光谱仪 Optima 8300 (TTE20180096)
钡		0.06	
锌		0.01	
铅		0.03	
镉		0.01	
铍		0.004	
镍		0.02	
总铬		0.02	
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	浸出: DYC-2000 (TTF20191292) 分析: 紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)

报告结束