



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS880 7-0006

# 检测报告



报告编号 A2210483274113005Ca

第 1 页 共 4 页

项目名称 四川能投邻水环保发电有限公司年度环境检测  
(6月)

委托单位 四川能投邻水环保发电有限公司

委托单位地址 邻水县袁市镇关路村一组 26 号

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 07 月 19 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909F5BEF

## 报告说明

报告编号: A2210483274113005Ca

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

江渝馨

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

邻水县袁市镇关路村  
一组 26 号

签发日期:

2022/07/19

## 检测结果

报告编号: A2210483274113005Ca

第 3 页 共 4 页

表 1 飞灰

样品信息			
采样日期	2022.06.27	检测日期	2022.06.27~30
检测结果			单位: %
检测项目	结果		生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008
	飞灰固化暂存间		
	褐色、固态、臭		
含水率	20.7	<30	
<b>结论:</b> 参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 标准, 本次检测时段内含水率检测项目符合该参照标准限值要求。			

表 2 飞灰(浸出)

样品信息			
采样日期	2022.06.27	检测日期	2022.06.27~07.01
检测结果			单位: mg/L
检测项目	结果		生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008 表 1
	飞灰固化暂存间		
	褐色、固态、臭		
汞	0.00003	0.05	
铜	ND	40	
锌	0.08	100	
铅	0.14	0.25	
镉	ND	0.15	
铍	ND	0.02	
钡	2.00	25	
镍	ND	0.5	
砷	0.0271	0.3	
总铬	ND	4.5	
硒	0.0394	0.1	
六价铬	ND	1.5	
注: 1. "ND" 表示检测结果小于检出限。 2. 六价铬浸出固液比为 (1:10), 其余项目浸出固液比为 (1:20)。			
<b>结论:</b> 参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 表 1 标准, 本次检测时段内以上全部检测项目均符合该参照标准限值要求。			

未有效  
章

## 检测结果

报告编号: A2210483274113005Ca

第 4 页 共 4 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

飞灰		单位: %	
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010	/	电子天平 CP413 (TTE20180917)
飞灰(浸出)		单位: mg/L	
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
汞	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 原子荧光分光光度计 AFS-930 (TTE20130888)
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	浸出: DYC-2000 (TTF20191292) 分析: 紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
钡	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.06	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 电感耦合等离子体 发射光谱仪 Optima 8300 (TTE20180096)
总铬		0.02	
镍		0.02	
铍		0.004	
铅		0.03	
镉		0.01	
铜		0.01	
锌		0.01	
砷	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007	0.0010	浸出: TCLP-B (TTF20200002) 分析: 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
硒	分析: 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0013	

\*\*\*报告结束\*\*\*